Mode d'emploi

METALFLEX- Transferts de films métalliques avec ClearFlex

découper en miroir et écheniller

Les applications de films peuvent aussi être fabriqués à l'aide de ClearFlex dans un procédé en deux étapes. Pour ce faire, ClearFlex est découpé en miroir dans une première étape, échenillé et appliqué sur le textile à 170 °C, pendant 10 secondes à pression modérée à élevée.

Après avoir retiré le polyester, le film métallique est repassé dans la deuxième étape pendant 10 secondes à 170 °C sur le ClearFlex appliqué précédemment. Après un refroidissement complet, le film de fixation peut être retiré du film métallique.

transférer le motif et retirer le polyester

transfert du film

MetalFlex convient pour le coton, le polyester et les textiles enduits. Mais pas pour le nylon et d'autres textiles enduits. Il est lavable à 40 °C. Il faut veiller à utiliser exclusivement un détergent doux sans agent blanchissant ni oxydant, sans quoi la surface métallique est attaquée et perd de son lustre.

Le film métallique pour MetalFlex est disponible en 7 couleurs.

retire le film support, c'est fini !

Conditions de transfert

Etape 1 & 2 chacune

Temp.: 170 °C
Durée : 10 s
Pression: modérée/élevée

Types de textiles

Coton, polyester, textiles mélangés. Ne convient pas pour le nylon et d'autres textiles enduits.

Résistance au lavage

Lavable à 40 °C, utiliser impérativement un détergent doux

Couleurs

MetalFlex - 7 couleurs

Or, Argent, Orange, Pink, Rouge, Bleu, Vert

Autres couleurs sur demande

Conditionnement

ClearFlex

50 cm x 10 m
75 cm x 10 m
75 cm x 25 m
150 cm x 25 m

Film métallique

50 cm x 10 m

Autres conditionnements sur demande

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 36 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. 0033 2. 43 53 36 48 FAX 0033 2. 43 67 11 78
www.sef-france.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027
TVA/VAT: FR 10.304.802.291 – V5 07/2012

TEXTILE